



FARGE OG BESKYTTELSE INNENDØRS



HARDVOKS-OLJE PIGMENTERT

Pigmentert



Fargekode	Beholdere Liter	NOBBnr	Ant. pr. krt.
3040 Hvit	0,75	25553553	4
	2,5	25553561	2
3067 Lys Grå	0,75	49033664	4
	2,5	49033672	2
3071 Honning	0,75	43983285	4
	2,5	43983293	2
3072 Rav	0,75	43983338	4
	2,5	43983342	2
3073 Terra	0,75	43983433	4
	2,5	43983482	2
3074 Grafitt	0,75	43983501	4
	2,5	43983535	2
3075 Svart	0,75	43983603	4
	2,5	43983622	2

Også tilgjengelig i 25L størrelse

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

For gulv: 1. Hardvoksolje Pigmentert, 2. Hardvoksolje Fargeløs

For panel: Ett eller to strøk iht. ønsket pigmentering og farge

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre ca. 30ml/m².
2. Ujevn påføring kan rettes opp i inntil 30 minutter etter påføring.
3. Tørketid ca. 24 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. fuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
4. For gulv: Andre strøk ca. 35ml/m² med Hardvoksolje Original.
5. Tørketid ca. 8 - 10 timer, se punkt 3.

ANBEFALT BRUK

Osmo Hardvoksolje Pigmentert benyttes for å gi en dekorativ og beskyttende behandling av tre. Like godt egnet til gulv av heltre eller parkett, innvendig trepanel såvel som møbler og andre interiørdetaljer.

FORDELER

- > Fargesetter og beskytter treet
- > Et harmonisk utseende
- > Fremhever treet struktur
- > Motstandsdyktig mot kaffe, vin og cola
- > Godkjent for bruk på barneleker
- > Godkjent til bruk i kontakt med næringsmidler

VERKTØY



PIGMENTERT OLJE PROFF

Fargekode	Beholdere Liter	NOBBnr	Ant. pr. krt.
5411 Hvit	1,0	29928439	6
5412 Sølv	1,0	29928447	6
5413 Intensiv Hvit	1,0	43983024	6
5414 Grafitt	1,0	43983058	6
5415 Røyk	1,0	43983126	6
5416 Jatoba	1,0	43983145	6
5417 Intensiv sort	1,0	43983172	6
5436 Karamell	1,0	29928454	6
5437 Sand	1,0	29928462	6
5441 Havanna	1,0	29928470	6
5443 Cognac	1,0	29928488	6
5464 Tobakk	1,0	29928496	6
5468 Eik Antikk	1,0	29928504	6

MANUELL PÅFØRING

Ferdig overflate på 2 dager, 2 strøk

(1. Pigmentert Olje Proff, 2. fargeløs Hardvoksolje)

1. Første strøk på ubehandlet slipt tre, ca. 15-20 ml/m². Påføres veldig tynt med Osmo Proffsparkel. La ligge i 30 min.
2. Masseres inn i treet med en hvit pad eller børsting. For strukturerte overflater benyttes en børsting.
3. Fjern all overskytende produkt. For strukturerte overflater benyttes en børste i lengderetningen av treet.
4. Ujevnheter i påføringen kan korrigeres inntil 30 minutter etter første påføring.
5. Tørketid ca. 8-10 timer (normale klimatiske forhold, 23 °C/50 % rel. luftfuktighet). Lavere temperaturer og/eller høyere luftfuktighet vil forlenge tørketiden. Sørg for god ventilasjon.
6. Etter tork, påføres ett strøk fargeløs Hardvoksolje, la så tørke.

Bemerk: På mindre flater kan Pigmentert Olje Proff påføres med en lo-fri klut.



ANBEFALT BRUK

Pigmentert Olje Proff er ideel brukt som innfarging av tregulv som parkett, heltre, OSB eller kork, såvel som trapper eller møbler, hvor man ønsker en løsemiddelfri behandling. For eksempel i offentlige arealer.

FORDELER

- > En løsemiddelfri behandling
- > Attraktive fargetoner
- > Meget høy dekkevne
- > Basert på naturlige oljer
- > Meget vannmotstandsdyktig, godkjent for bruk på barneleker
- > Tilpasset treet, gir en mikroporøs overflate
- > Muliggjør feltvis renovasjon

VERKTØY

